

**AQUAPANEL®**

# Фугираща и шпакловъчна смес – бяла

*Циментова шпакловъчна смес за ръчно и  
машинно шпакловане*



AQUAPANEL® фугираща и шпакловъчна смес - бяла е циментова шпакловъчна смес за цялостно шпакловане до дебелина на слоя от 5 mm на AQUAPANEL® циментова плоскост Indoor – за вътрешно приложение (стени и тавани) и Outdoor – за външно приложение (тавани), напр. преди нанасянето на декоративни мазилки или боядисване. За вътрешно и външно приложение.

**Основа / Подготовка**

AQUAPANEL® циментовите плоскости трябва да бъдат здраво монтирани върху монтажната конструкция, да са сухи, чисти и без прах. Основата се грундира с AQUAPANEL® грунд - за вътрешно приложение.

**Приготовление**

10 kg AQUAPANEL® фугираща и шпакловъчна смес - бяла се разбърква в 3,4 l студена чиста вода. Препоръчва се миксер с честота на въртене от около 600 оборота/min. Да се използват чисти съд и инструмент за приготвяне.

**Работа с материала**

Инструменти: мистрия/ пердашка /шпакла с отвертка. Спомагателни инструменти при шпакловане на цялата повърхнина: мастер за изтегляне / назъбена пердашка 8/8 mm.

AQUAPANEL® фугираща и шпакловъчна смес - бяла се нанася с дебелина най-малко 4 mm и се заглажда, след което се набраздява с назъбена пердашка 8/8 mm, близо до повърхнината се притиска по цялата повърхнина AQUAPANEL® мрежа с припокриване от около 10 cm и тънко се покрива отгоре с шпакловка.

За изработване на годни за поставяне на тапети и за измазване филцовани фовърхнини след втвърдяване на първия слой още веднъж се покрива с AQUAPANEL® шпакловка за фуги и повърхнини бяла с дебелина 2-3 mm. След започване на втвърдяването се препердашва с гладилка-гъба и евентуално изглаждаш с пердашка. След употреба уредите и инструментите веднага се почистват с чиста вода.

Машинна работа с AQUAPANEL® шпакловка за фуги и повърхнини бяла:

Машина:

- PFT Ritmo 230V на Кнауф

Принадлежности:

- комплект за фина мазилка Ritmo kpl
- въздушен компресор с 1 m кабел и шуко-щепсел RAL2004
- управление на налягането Ritmo превключвател за налягане

модул помпа A3-2L kpl

**Разход на материал**

около 0,7 kg/m<sup>2</sup>/mm (при шпакловане на цяла повърхнина)

**Време за работа**

От момента на разбъркването около 45 минути до началото на втвърдяването. Нечисти съдове и инструменти, както и високи температури и вятър съкращават интервала за работа. След започване на втвърдяването материалът да не се използва повече.

Време за работа при ръчно нанасяне: около 16-20 минути/m<sup>2</sup> (вкл. поставянето на мрежа)

Време за работа при машинно нанасяне: около 11-12 минути/m<sup>2</sup> (вкл. поставянето на тъкан)

**Температура / климат за работа**

Да се шпаклова едва тогава, когато AQUAPANEL® циментовите плоскости са се приспособили към климатичните условия на околната среда. Температурата на материала, на околната среда и на основата не бива да е по-ниска от +5°C.

**Форма на доставяне / Складиране**

- 10 kg/ торба
- Торбите да се складират на сухо. Повредените торби да се пресипят и да се използват за работа първи.
- Материалът може да се складира в неразпечатани опаковки около 12 месеца.

**Указания**

Остатъците да не се изсипват в сифони или тоалетни, а след втвърдяването им да се изхвърлят с битовите отпадъци.

Артикул №: 131095