

KNAUF

K462



Системи за сухо строителство

08/2009

K462 Кнауф Фугопълнител лек

Гипсова шпакловъчна смес за шпакловане на системи за сухо строителство

K462 Кнауф Фугопълнител лек

Гипсова шпакловъчна за шпакловане на системи за сухо строителство



Описание на продукта

Кнауф Фугопълнител лек е прахообразен материал съставен от гипс, полимерни добавки и регулиращи вещества.

Съхранение

Съхранявайте торбите на сухо и върху дървени скари. Затворете повредените и започнатите торби херметично и използвайте първо тях.

Годност за съхранение около 6 месеца.

Опаковка

25 kg торба фуг. лек материал № 00003111
10 kg торба фуг. лек материал № 00003112
5 kg торба фуг. лек материал № 00003113

Област на приложение

Кнауф Фугопълнител лек се използва за шпакловане на

- ръчно шпакловане с Кнауф хартиена лента за фуги по Кнауф гипскартонени плоскости с, HRAK (полузаоблен наклонен кант) или АК (наклонен кант) по фабрично оформените кантове
- полагане на плоскости по тънкослоен метод и комбинирани плоскости при системи за сухи мазилки
- шпакловане на неравни или обрушени места по плоскостите
- лепене и шпакловане на гипсови блокове
- лепене на вътрешни декоративни корнизи

Характеристики

- прахообразна форма, готова за разбъркване
- смесен с гипс
- смесва се без образуване на бучки
- гъста еластична консистенция
- изключително лесно шпакловане
- добро сцепление
- висока покриваща способност
- бързо увеличаване на якостта
- достатъчно време за обработка
- голяма водозадържаща способност

Работа с продукта

Основа

Основата трябва да е здрава, носимоспособна и чиста.

Кнауф плоскостите трябва да са монтирани здраво към носещите конструкции, да са сухи, чисти и без прах в областта на фугите. Неравни или обрушени места се шпакловат с Кнауф Фугопълнител лек.

Забъркване

Изсипете Кнауф Фугопълнител лек в чиста, студена вода, почти до нивото на водата (макс. 2,5 kg в около 1,9 l вода). Разбъркайте с мистрия без други добавки до получаване на гъст еластичен разтвор.

Не смесвайте Кнауф Фугопълнител лек с други материали, това може да доведе до значителна промяна на свойствата му.

Работа с продукта

- инструменти: шпакла, маламашка
- запълнете фугите, поставете хартиена лента за фуги Кнауф и я притиснете с шпакла
- преди нанасяне на следващият слой изчакайте до пълното изсъхване на предход-

ния

- шпакловайте главите на винтовете
- след изсъхване шлайфате с шурка и Кнауф ръчен шлайфер
- след употреба почиствайте машините / инструментите с вода

Време за работа

Около 30 минути до начало на втвърдяване на сместа. Не работете със състил се или втвърдил се материал, чрез добавяне на вода или разбъркване материалът не може да стане отново годен за обработване. Мръсните съдове и инструменти също скъсяват времето за работа с разтвора.

Температура / климат за работа

- шпакловането трябва да започне, едва когато не се очакват значителни изменения в дължината на плоскостите вследствие на промени във влагата и температурата
- температурата в помещението и основата за шпакловане не трябва да е под +10°C
- при настилките от лят асфалт шпакловайте плоскостите едва след полагането на настилка

Покрития / облицовки

Преди нанасяне на финално покритие или полагане на облицовка (облепване с тапети) повърхността на гипсовите плоскости винаги да се обработва предварително и грундира.

Да се използват само лепила на основа метилцелулоза. След залепване на хартиени или стъклотапети, както и нанасяне на мазилки на основата на синтетична смола и целулоза, се погрижете за непрекъснато съхнене чрез достатъчно добра вентилация.

Разход на материал

Разход в kg/m² за полагане на плоск за шпакловане на фуги по тънкослоен метод

Фугопълнител лек Дебелина / вид на плоскостите	Таван	Стена	Суха мазилка/ предстенна обшивка	Суха мазилка
12,5 mm	0,3	0,5	0,25	0,8
2x12,5 mm	0,5	0,8	0,4	-
15 mm	0,35	0,6	0,3	-
18 mm	0,4	0,7	0,35	-
20 mm	0,45	0,8	0,4	-
25 mm	0,5	0,8	0,4	-
Комбинирани плоскости с минерална вата	-	-	0,35	1,0+1,0
Комбинирани плоскости с полистирен	-	-	0,25	0,8

От 1 kg Фугопълнител лек се получава около 1,3 l готова за обработка шпакловачна смес.

Тел.: 02 / 91 789 10

Факс: 02 / 91 789 43

www.knauf.bg

info@knauf.bg

Конструктивните, статическите и строително-физичните качества на системите Кнауф са гарантирани само при изключителното използване на Кнауф системни компоненти или изрично препоръчани от Кнауф продукти.

Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 02 / 91 789 10, факс: 02 / 91 789 43

Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречно качество на нашия материал. Конструктивните, статическите и строително-физическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, само при изричното одобрение на Кнауф. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо. Всички права са запазени. Промени, издавания и фотокопирани копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф.

Издание: август / 2009 г.