

на гипсова основа

KNAUF

Кнауф България ЕООД

1618 София,
ул.Ангелов връх 27
Тел.: (+359) 2 91 789 10
Факс: (+359) 2 91 789 43
e-mail: info@knauf.bg
www.knauf.bg

Грундове Кнауф



Кнауф Дълбочинен грунд
Грунд за прашни повърхности,
стари мазилки и т.н.



**Кнауф Грунд за хигроскопични
основи Grundiermittel**
Регулира и разпределя еднакво
попиването на подложения
абсорбиращ или неабсорбиращ
слой.



Кнауф Бетоконтакт
Увеличава сцеплението с неаб-
сорбиращите основи.

Инструменти Кнауф за обработване със Rotband



Мистрия



Широка шпакла
30 cm



Режеща шпакла
60 cm

Бъркалка



Мастар
тип h

Гладилна гъба

KNAUF

Rotband

Еднослойна мазилка

С един единствен слой
една перфектна стена
готова за боя!



Основата трябва да бъде суха, обезпратена, да няма намоксвания и люпене, да не е замръзнала, да има носеща способност и да не бъде водоустойчива.





Бетон с гладка повърхност	грундиране с Кнауф Бетоконакт	Повърхностите от бетон трябва да бъдат сухи; на повърхността не трябва да има остатъци от кофражни масла.
Зидария от всички типове	навлажняване с вода / или грундиране с Кнауф Грунд за хигроскопични основи	Ако е необходимо нанасянето на втора основа, първият слой се изтегля с мастар, изглажда се и се оставя да стегне. Веднага след като стегне се нанася втория слой. Той се обработва според инструкциите.
Зидария Автоклавен Клетъчен Бетон	грундиране с Кнауф СГрунд за хигроскопични основи	
Плоскост от каменен или гърбен материал (тип PAL)	армиране с Кнауф Gitex	Кнауф Rotband се нанася на един слой, дебелина минимум 15 mm.

За всякакъв друг тип основи, непосочени по-горе, трябва да се поиска отделна препоръка.

Кнауф Rotband

еднослойна гипсова мазилка

Технология на нанасяне



Мазилката Кнауф Rotband се поставя във чиста вода (30 kg в около 20l вода). Изчаква се около 3-5 мин. материалът да поеме водата, след което се разбърква с бъркалка на бавни обороти докато се образува хомогенна смес (т.е. да няма останали бучици).



Материалът се нанася на стената с мистрия или пердашка.



СЪВЕТ За изпълнението на перфектната повърхност за най-кратко време – до 30 мин. след разбъркване мазилката се изтегля с мастар.

Малко преди да се стегне евентуалните неравности могат да се изгладят с "рязане" с помощта на широката шпакла.



Мазилката се оставя да "почине" около 90 мин. докато при допир повърхността не се деформира (не остават отпечатъци). След това повърхността се изглажда с навлажнена гладилна гъба (груба, твърда) докато се образува "мякло", което да позволи шпакловането.



След леко стягане (матова повърхност), се шпаклова с пердашка или широка шпакла (60 cm).



Еднослойната мазилката **Кнауф Rotband** се използва за вътрешни помещения с относително нормална влажност, включително за бани и кухни.

- Бързо и лесно нанасяне
- Еднослойна мазилка
- Идеално гладки повърхности
- Паропропускливост
- Много добра рентабилност
- Основа на всякакъв тип покривен слой

Технически данни

Големина на гранулите: 0-2 mm
Средна дебелина на слоя: 10 mm

Разход

Около 0,85 kg/m²/mm дебелина на слоя. Необходимите количества са средни ориентировъчни стойности, силно зависими от структурата на повърхността на основата.

Индикации за нанасяне

Да не се смесва с други материали. В противен случай, характеристиките на материала могат да се изменят. Инструментите трябва да се почистят с чиста вода веднага след ползването им. Мръсните инструменти и пособия могат значително да намалят времето на обработване.

Покривен слой:

Бои за вътрешни помещения, тапети – да се използват грундовете препоръчани от производителите на покривния слой.

Само с един слой, само с един материал постигате основна мазилка и шпакловка!