



Кнауф Biofinish шпакловъчна маса

- Описание
- Области на приложение
- Технически данни
- Приложение

Описание	Области на приложение	Технически данни										
<p>Кнауф Биофиниш е фабрично приготвена суха смес за обработка на повърхности в закрити помещения. Предвидена е за многослойно нанасяне.</p> <p>Съхранение Срок на годност: мин. 12 месеца на палети в сухи и хладни складови помещения.</p> <p>Опаковка 25 кг торба</p>	<p>Подходящ за употреба на закрито върху:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ бетонови основи ▪ основни мазилки ▪ фини мазилки 	<table border="0"> <tr> <td>Плътност суха смес:</td> <td>ок. 0,75 kg/l</td> </tr> <tr> <td>Плътност разтвор:</td> <td>ок. 1,6 kg/l</td> </tr> <tr> <td>Якост на огъване:</td> <td>>0,5 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Якост на натиск:</td> <td>>2 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Разход на mm:</td> <td>ок. 1 kg/m²</td> </tr> </table>	Плътност суха смес:	ок. 0,75 kg/l	Плътност разтвор:	ок. 1,6 kg/l	Якост на огъване:	>0,5 N/mm ²	Якост на натиск:	>2 N/mm ²	Разход на mm:	ок. 1 kg/m ²
Плътност суха смес:	ок. 0,75 kg/l											
Плътност разтвор:	ок. 1,6 kg/l											
Якост на огъване:	>0,5 N/mm ²											
Якост на натиск:	>2 N/mm ²											
Разход на mm:	ок. 1 kg/m ²											
Приложение												
<p>Подготовка Материалът се добавя към съответното количество вода (около 0,4 l вода на kg суха смес) и се разбърква до получаване на хомогенна смес. След това приготвената маса се оставя 10 минути да престои и отново се разбърква. Така приготвения материал е готов за употреба. Консистенцията може да се коригира с добавяне на малко количество вода или суха смес.</p> <p>Основа Основата трябва да бъде здрава, чиста, суха, без остатъци от прах и кофражни масла, без пукнатини. Неносимоспособни повърхности трябва да бъдат отстранени.</p>	<p>Нанасяне Препоръчва се Кнауф Биофиниш да се нанесе в тънък слой. След изсъхване се обработва с фина шкурка и след това се нанася още един слой върху почистената повърхност. Отвореното време за работа е около 24 ч.</p> <p>Температура на работа Температурата на основата, материалите и въздуха по време на работа и съхнене трябва да бъде между 5 °C и 25 °C. Обработваните повърхности трябва да бъдат защитени от пряко слънчево въздействие, вятър и замразяване.</p>	<p>Съвети за безопасност Дразни кожата. Съществува опасност от тежки увреждания на очите. Може да предизвика свръхчувствителност при контакт с кожата. Да се съхранява далеч от деца. ДА не се вдишва. Да се избягва контакт с кожата и очите. Ако съдържанието влезе в контакт с очите, измийте старателно с вода и се консултирайте с лекар. В хода на работа да се използват подходящи ръкавици и предпазни очила/ маска. В случай на поглъщане да се поиска съвет от лекар и да му се покаже опаковката/ етикета.</p>										

▶ Тел.: 0700 300 03

▶ www.knauf.bg

▶ www.knauf-gipsfaser.com

▶ info@knauf.bg

Конструктивните, статическите и строително-физичните качества на системите Кнауф са гарантирани само при изключителното използване на Кнауф системни компоненти или изрично препоръчани от Кнауф продукти.

Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 0700 300 03, факс: 02 / 850 21 94

Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Конструктивните, статическите и строително-физическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, само при изричното одобрение на Кнауф. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо. Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф.