



Обработка на основата

K455.bg

Технически лист

04/2020



Knauf Grundiermittel

Грунд за хигроскопични основи

Описание

Кнауф Грунд за хигроскопични основи (Knauf Grundiermittel) е концентрат от алкално устойчива дисперсия, на основата на синтетична смола.

Съхранение - при нормална температура

Краткотраен престой (около 24 часа) на отрицателни температури до -5°C не се отразява на качеството.

Опаковка

15 kg - бака

Области на приложение

За употреба на закрито, за грундиране на силно попиващи повърхности, които без предварителна обработка водят до прегаряне на мазилката и възпрепятстват нормалната работа, както и преди полагане на суха мазилка.

Технически данни

- Разреждане от 1:2 до 1:5 (RT)
- Разходна норма ок. 100 g/m^2 (неразреден)
- Работна температура $>+ 5^{\circ}\text{C}$

Приложение

Кнауф Грунд за хигроскопични основи се разрежда с вода 1:2 (обемни части грунд: обемни части вода) при слабо попиващи повърхности и максимално до 1:5 при силно попиващи повърхности и се напръсква равномерно върху повърхността или се нанася с помощта на мече от агнешка кожа, респ. четка.

Температура на работа

Температурата на основата и на въздуха в помещението по време на работа трябва да бъде поне + 5 °С.

Почистване

Инструментите да се почистват с вода веднага след употреба. Остатъците (пръски и подобни) от грунда да се избърсват с вода още преди да са засъхнали. Засъхнал грунд може да се накисне с разредител, съдържащ синтетична смола (ацетилацетат или друг подобен).

Нанасяне на мазилката

С нанасянето на мазилката – KNAUF Haftputz (за сцепление), Кнауф готова шпакловка, KNAUF мазилка за машинно нанасяне – да се започва, когато грундираните повърхности са сухи. При всички случаи да се спазва минималното време за съхнене от 6 часа. Нанасяне на мазилка по още влажни повърхности води до намаляване на ефекта от тях.

Продуктовата гама

Описание	Опаковка	Опаковъчна единица	Артикулен номер	EAN код
Grundiermittel	15 kg	24 кофи/палет	5587	4003982020024



Обърнете внимание

Информационния лист за безопасност!

www.knauf.bg

Тел.: 0700 300 03

Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 0700 300 03

www.knauf.bg

Конструктивните, статическите и строително-физичните качества на системите Кнауф са гарантирани само при изключителното използване на Кнауф системни компоненти или изрично препоръчани от Кнауф продукти.

info@knauf.bg

Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Конструктивните, статичните и строителнофизическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, само при изричното одобрение на Кнауф България ЕООД. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо. Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф България ЕООД.

Издание: 2020 г.